

## Hondenschommelmat

De isolerende kennelmat biedt de hond maximaal comfort. De elastische kennelmat is waterdoorlatend en sneldrogend. Hij isoleert tegen koude vloeren en is zacht voor de gevoelige poten van de hond. De kennelmat is bijzonder praktisch en voordelig voor de hondenbezitter: hij is gemakkelijk schoon te houden, vorstbestendig, duurzaam en bevordert de gezondheid van de hond. Er zijn geen gevallen bekend van honden die op de matten kauwen of ze optillen. Daarom worden WARCO kennelmatten niet alleen gebruikt door politie en leger, maar ook door fokkers en trainers.

Dit product is vervaardigd met een verhoogde verdichting, waardoor het beter bestand is tegen slijtage en mechanische belasting, maar met een lagere isolatie, elasticiteit en open poriën. Het wordt aanbevolen voor oppervlakken met normale en verhoogde spanning.



### Productgegevens

Kleurontwerp	<b>Antraciet</b>	Gewicht:	<b>5.6 kg/St. = 22.4 kg/m<sup>2</sup></b>
Verbindingssysteem:	<b>Verborgen ritssluiting</b>	Nodig:	<b>1 m<sup>2</sup> = 4 St.</b>
Relevante afmetingen:	<b>500 x 500 x 30 mm</b>	Verpakkingsafmetingen:	<b>540 x 540 x 30 mm</b>

### Kenmerken




#### Kleurontwerp Antraciet

Een autoband is gemaakt van zwart gekleurd rubber (SBR). Het rubbergranulaat dat uit autobanden wordt gewonnen is dus ook zwart. Bij verwerking met een kleurloos bindmiddel ontstaan zwarte producten. Net als bij autobanden verandert de kleur van deze producten in korte tijd van rijkelijk zwart in een donkergrijs, dat antraciet wordt genoemd.




#### Materiaal

Het rubbergranulaat, onregelmatig gevormde rubberdeeltjes, wordt verkregen uit afgedankte banden. Het bestaat grotendeels uit een hoogwaardig mengsel van natuurrubber (NR) en synthetisch geproduceerd styreen-butadieenrubber, kortweg SBR. De materiaaleigenschappen van het WARCO-vormdeel komen grotendeels overeen met die van SBR. Korrels met een randlengte van 1,0 tot 3,0 mm leveren fijnkorrelige oppervlakken op.



#### Verbindingssysteem:

Een sterk montagesysteem van getrapte sponning en zwaluwstaartvergrendeling is zodanig in de randen van elke tegel gegoten dat bij het leggen een positieve, permanent dragende verbinding tussen de tegels wordt gevormd, maar de vergrendeling zelf is niet zichtbaar in het oppervlak. Dit type tegel combineert dus het best mogelijke verbindingssysteem voor rubbergranulaattegels met het klassieke, haakse voegpatroon van een schaakbord.



#### Structuur van de onderkant

In de onderzijde van de plaat is een drainagesysteem gegoten, bestaande uit ca. 4 mm diepe afwateringskanalen over de plaat en ca. 15 mm diepe halfronde koepels. Installatie is mogelijk op vrijwel elke dragende ondergrond, dus ook op ongebonden onderlagen. Neem de installatie-instructies in acht.

# Hondenschommelmat

## Kenmerken

- 


**Snelle en ongecompliceerde installatie**  
Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.
- 

**Gemakkelijke verzorging**  
Zelfreinigend effect door regenwater. Gebruik indien nodig een stofzuiger, mop of hogedrukreiniger.
- 

**Permanente probleemoplossing met garantie**  
Beste WARCO kwaliteit: herbruikbaar, duurzaam. Rendabele, veilige investering met 5 jaar garantie.
- 

**Beperkt uv-bestendig**  
Slijtage van het product is afhankelijk van de intensiteit van de uv-straling (zonlicht).
- 

**Onschadelijk voor mens en dier**  
Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).

- 

**Normale brandbaarheid**  
Bouwmateriaalklasse Efl (EN 13501-1), B2 (DIN 4102-1). Aanwijzing bouwautoriteit: normale brandbaarheid.
- 


**weerbestendig - voor binnen en buiten**  
Aanbevolen voor oppervlakken binnen en buiten. Zorg voor drainage op of in de onderlaag.

## Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.

 Druksterkte onder puntbelasting

 Elasticiteit en schokabsorptie

 Demping van trillingen, contactgeluid en contactgeluid

 Dichtheid en fijne structurering van het oppervlak

 Weerstand tegen het schuren van deeltjes

 Vloeistofdoorlaatbaarheid en open poriën

 Slipweerstand in natte en droge omstandigheden

 Thermische isolatie en isolatie tegen koude vloeren

 Vorstbestendigheid en geschiktheid voor permanente bevochtiging

 Slijtvastheid van het kleurontwerp

Michael Schladt  
WARCO Bodenbeläge  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallerij  
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Openingstijden op de website.

**Advies**  
**0853019300**

**E-Mail:** [info@warco.nl](mailto:info@warco.nl)  
**Website:** [www.warco.nl](http://www.warco.nl)