

Valbeschermingsplaat

Met de beproefde valbeveiligingsplaat neemt u geen risico's op de speelplaats, onder speeltoestellen of voor de klimwand. Want de volgens EN 1177 geteste valbeveiligingsplaat biedt duurzame en onderhoudsvrije bescherming tegen letsel door vallen tot de kritische valhoogte. Natuurlijk is de valbeschermingsplaat over het gehele oppervlak waterdoorlatend, weerbestendig, vorstbestendig en slipvast. Hij kan net zo goed binnen als buiten worden gebruikt. Bij een ongebonden ondergrond zorgt de installatie op handige kunststof honingraatroosters voor de langdurige stabiliteit van de valbeveiliging.

De verhouding tussen weerstand tegen mechanische belasting en slijtage en isolatie, elasticiteit en open poriën is optimaal voor het gebruik van de platen op oppervlakken die aan normale slijtage onderhevig zijn.



Productgegevens

Kleurontwerp	Chocolade bruin	Gewicht:	3.2 kg/St. = 20 kg/m²
Verbindingssysteem:	Connector	Nodig:	1 m² = 6.25 St.
Relevante afmetingen:	400 x 400 x 30 mm	Verpakkingsafmetingen:	400 x 400 x 30 mm

Kenmerken




Kleurontwerp Chocolade bruin

Voor chocolade bruine producten worden zwarte rubberkorrels (SBR) verkregen uit de recycling van autobanden gemengd met chocoladebruin gekleurd bindmiddel en in een soort oversized wafelijzer gegoten. Elk van de zwarte rubberkorrels is dus rondom bedekt met een chocoladebruine laag. De kleur chocoladebruin doet denken aan donker hout en is daarom universeel toepasbaar.




Materiaal

Het rubbergranulaat, onregelmatig gevormde rubberdeeltjes, wordt verkregen uit afgedankte banden. Het bestaat grotendeels uit een hoogwaardig mengsel van natuurrubber (NR) en synthetisch geproduceerd styreen-butadieen-rubber, kortweg SBR. De materiaaleigenschappen van het WARCO vormdeel komen grotendeels overeen met die van SBR. Korrels met een randlengte van 1,0 tot 3,0 mm zorgen voor fijnkorrelige oppervlakken.



Verbindingssysteem:

De panelen worden in een half verzet tegen elkaar gelegd. De panelen van elke rij zijn dus een halve paneellengte verschoven ten opzichte van de panelen van de aangrenzende rijen. Vier plastic connectoren die bij elk paneel worden geleverd, verbinden de aangrenzende rijen met elkaar. Elk paneel is dus verbonden met 2 panelen van de vorige en de volgende rij. Deze verbinding is echter niet stabiel en voorkomt niet dat de panelen uit elkaar drijven; daarom moet het gebied worden afgebakend.



Structuur van de onderkant

De onderkant van de plank is over het gehele oppervlak sterk gestructureerd. Symmetrisch geplaatst groeien de ca. 15 mm hoge "piramidestronken" uit de onderkant van de slijtlaag. Dit zijn functionele elementen die dienen om de demping te optimaliseren en voor de afwatering. Ze worden gelegd op een gelijkde, in bepaalde gevallen ook ongelijmde onderlaag of op kunststof honingraatroosters. Neem de plaatsingsvoorschriften in acht.

Valbeschermingsplaat



Kenmerken

- 
Gemakkelijk te onderhouden en onderhoudsvrij
 Geen uitgebreid onderhoud of verzorging nodig.
 Onderhoudsreiniging: Bezem of hogedrukreiniger.
- 
Een voordelige investering
 Een origineel WARCO product dat zich al duizenden keren bewezen heeft met 5 jaar garantie.
- 
Snelle en ongecompliceerde installatie
 Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.
- 
90 cm kritische valhoogte (EN 1177:2018)
 ≤ 90 cm kritische valhoogte volgens EN 1177:2018.
 Veiligheid voor speelruimten.
- 
Beperkt uv-bestendig
 Slijtage van het product is afhankelijk van de intensiteit van de uv-straling (zonlicht).

- 
Onschadelijk voor mens en dier
 Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies.
 Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).
- 
Normale brandbaarheid
 Bouwmaterialenklasse Efl (EN 13501-1), B2 (DIN 4102-1).
 Aanwijzing bouwautoriteit: normale brandbaarheid.
- 
weerbestendig - voor binnen en buiten
 Aanbevolen voor oppervlakken binnen en buiten. Zorg voor drainage op of in de onderlaag.

Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt
 WARCO Bodenbeläge
 Andergasse 17
 67434 Neustadt an der
 Weinstraße

WARCO Gallerij
 Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
 67433 Neustadt an der Weinstraße
 Openingstijden op de website.

Advies
0853019300

E-Mail: info@warco.nl
Website: www.warco.nl