

Dalle de terrasse (TZ)

La dalle de terrasse est un revêtement solide et confortable pour balcons, terrasses et autres espaces extérieurs. Elle se pose à sec et s'assemble grâce à un système d'emboîtement stable sur tout le pourtour.

Le matériau élastique offre un confort de marche élevé, réduit les bruits et absorbe les chocs. Sa surface est résistante au gel, drainante et sèche rapidement.

Résistante aux intempéries, antidérapante et facile à entretenir – idéale pour terrasses, jardins, vérandas et toits-terrasses.



Données du produit

Couleur	Café au lait	Poids	5.78 kg/pièce = 23.12 kg/m²
Système de fixation	Connexion puzzle avec chanfrein légèrement arrondi	Conversion	1 m² = 4 pièce
Taille	540 x 540 x 30 mm	Taille utile	50 x 50 x 3 cm 0,25 m²

Propriétés



Couleur Café au lait

La couleur « Café au lait » est composée de granulés de caoutchouc EPDM colorés, fabriqués récemment et exempts de substances nocives. Elle combine des teintes chaudes de marron avec des accents beiges et gris foncé pour créer une surface harmonieuse et vivante. Ce mélange évoque la palette naturelle des couleurs du café au lait, conférant au matériau une apparence terreuse et naturelle. Le matériau est naturellement résistant aux UV et conserve sa couleur sur une longue période. La couleur « Café au lait » est particulièrement adaptée aux environnements où une atmosphère chaude et naturelle est souhaitée. Elle s'intègre aussi bien dans des ambiances modernes que plus traditionnelles, inspirées de la nature.



Matériau

Matériau bicouche : couche de finition en granulés de caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène) de 1,0 à 4,0 mm, en teintes multiples mélangées. Couche porteuse en granulés ELT noir (NR+SBR). Liant polyuréthane. Grains d'EPDM visibles en surface, répartition des couleurs régulière et aspect moucheté uniforme. Configuration équilibrée offrant surface décorative avec performance.



Système de fixation

Les bords des plaques sont façonnés en emboîtement puzzle. Chaque côté s'adapte à n'importe quel côté d'une autre plaque. Lors de la pose, les dents s'insèrent avec précision et forment une connexion durable. Le chanfrein arrondi crée des joints fins et réguliers. La surface présente une apparence calme et ordonnée – les plaques forment une grille uniforme. Aucune colle ni bordure périphérique n'est requise.



Structure de la face inférieure

La face inférieure combine deux caractéristiques structurales : des canaux de drainage d'environ 4 mm de profondeur en motif carré et des cavités en forme de coupole d'environ 15 mm de profondeur. Les coupoles améliorent l'amortissement des chocs et contribuent à la stabilité dimensionnelle de la dalle. En extérieur et en milieu humide, l'eau peut s'écouler selon la pente à travers les canaux ; sur des couches portantes perméables, elle s'infiltre directement. Consulter la notice de montage.

Dalle de terrasse (TZ)

Caractéristiques



Résistant au gel

Résiste au gel et à l'eau gelée dans le matériau – sans fissuration, déchirure ou rupture.



Cfl-s1

Réaction au feu selon EN 13501-1 : Cfl-s1

Contribution limitée à l'incendie. Faible production de fumée.



Intérieur & Extérieur

Résistant aux intempéries et au gel – utilisation polyvalente à l'intérieur comme à l'extérieur.



Résistant aux couleurs et aux UV

La surface en granulés de caoutchouc EPDM est stable en couleur et durablement résistante aux UV (soleil).



Toxico-logiquement sûr

Aucune émission de polluants non conforme, l'odeur initiale du caoutchouc s'estompe avec le temps.



Convient à l'eau chlorée

Bonne résistance à l'eau chlorée, aux produits de nettoyage chlorés et à l'eau de piscine.

Valeurs comparatives

La comparaison des données techniques sur une échelle de 1 à 5 permet de comparer objectivement les propriétés pertinentes des produits WARCO et facilite le choix du produit le mieux adapté à l'application souhaitée. Les informations détaillées sur les valeurs de l'échelle et leur calcul sont disponibles en ligne sur la page détaillée du produit.

Résistance à la compression - Valeur d'échelle 2 = env. 0,75 mm d'empreinte résiduelle après 24 heures de décharge (BS 7188)

Classe d'adhérence DS (EN 14041) - Valeur de l'échelle 5 = Coefficient de frottement env. 0,6

Résistance à l'abrasion – Résistance à l'usure abrasive – Valeur de l'échelle 2 = « bon » (BS 7188)

Densité apparente - valeur d'échelle 2 = de 780 à 840 kg/m³

Isolation thermique – Valeur de l'échelle 3 = Conductivité thermique env. 0,11 W/(m·K)

Perméabilité à l'eau (EN 12616) – Échelle 4 = Infiltration environ 600 mm/h (600 l/h/m²)

Amortissement des chocs, vibrations et bruits d'impact – Valeur de l'échelle 3 = atténuation nette

Résistance au glissement (EN 16165) – Valeur de l'échelle 4 = angle moyen d'acceptation env. 16°, groupe R10