

Hondensportvloer HD (TZ)

De Hondensportvloer HD van WARCO is een verdichte rubbervloer, ontworpen voor intensieve training en hondensport. Geschikt voor gebruik in hallen én tijdelijk bij hondenshows, wedstrijden of buitenevenementen.

De hoge dichtheid maakt de vloer slijtvast, hygiënisch en onderhoudsvriendelijk. Het stroeve en licht verende oppervlak geeft honden betrouwbare grip, ontziet de gewrichten en blijft stabiel, zelfs bij intensief gebruik. Na evenementen kunnen de platen eenvoudig gereinigd, opgeborgen en opnieuw ingezet worden.




Productgegevens

Kleur	Grasgroen
Installatie	Puzzelverbinding met subtiel afgeronde afschuining
Afmeting	540 x 540 x 30 mm

Gewicht	6.51 kg/Stuk = 26.04 kg/m²
Conversie	1 m² = 4 Stuk
Nuttige afmeting	500 x 500 x 30 mm

Eigenschappen



Kleur Grasgroen

De kleur "Grasgroen" is een frisse, levendige groentint die doet denken aan het natuurlijke groen van gras. Deze kleur wordt verkregen door een gekleurd bindmiddel dat de ELT-deeltjes (zwart rubbergranulaat uit de recycling van oude banden) omhult. Grasgroen is een natuurlijke, rustgevende kleur die uitstekend geschikt is voor gebruik in tuinen, op speeltuinen of in recreatiegebieden. Het geeft elke oppervlakte een frisse, natuurlijke uitstraling en kan goed worden gecombineerd met andere kleuren om een harmonieuze en uitnodigende sfeer te creëren. De kleurlak slijt na verloop van tijd.



Materiaal

Het product bestaat uit zwart rubbergranulaat en een polyurethaan bindmiddel. Het gebruikte rubbergranulaat komt uit de recycling van oude banden, wat de term ELT-granulaat verklaart (End of Life Tyres). Deze herkomst zorgt voor de typische zwarte of antracietkleurige tint van het granulaat. Chemisch bestaat ELT-granulaat uit een mengsel van natuurrubber (NR) en styreen-butadiëenrubber (SBR). Voor antracietkleurige producten wordt een kleurloos bindmiddel gebruikt, terwijl voor gekleurde varianten een gekleurd bindmiddel wordt toegepast, waardoor het zwarte granulaat een gekleurde coating krijgt.



Installatie

De randen van de tegels zijn uitgevoerd met een puzzelverbinding. Elke zijde van een tegel kan worden aangesloten op elke zijde van een andere tegel. Het legpatroon bedraagt 50 cm. Tijdens de installatie grijpen de puzzeltanden nauwkeurig in elkaar en vormen ze een permanente verbinding die zorgt voor een stabiel en veilig tegeloppervlak. De elegant afgeronde afschuining creëert een modern, verfijnd voegpatroon met gesloten of smalle voegen.



Structuur van de onderzijde

De onderzijde van de tegel heeft een structuur met drainagekanalen van ongeveer 4 mm diep. De drainagekanalen van aangrenzende tegels sluiten op elkaar aan en vormen een doorlopend netwerk. In de vierkante zones tussen de drainagekanalen bevindt zich een grote, koepelvormige uitholling van ongeveer 15 mm diep. Deze uithollingen verbeteren de weersbestendigheid, vormvastheid en schokabsorberende eigenschappen van de tegel. De tegels kunnen worden geïnstalleerd op een gebonden funderingslaag, op dakafdichtingssystemen of op geschikte grindroosters. Volg de installatie-instructies voor een correcte plaatsing.

Hondensportvloer HD (TZ)

Kenmerken



Met UV-stabilisatie

Het ELT-rubbergranulaat bevat UV-stabilisatoren.
De kleur of kleurcoating vergeelt niet.



Toxicologisch veilig

Geen ontoelaatbare emissies van schadelijke stoffen,
aanvankelijke rubbergeur verdwijnt na verloop van tijd.



Binnen en beschutte buitenruimtes

Geschikt voor binnen en beschutte buitenruimtes.
Vermijd waterophoping en langdurige vochtigheid.



Efl

Brandgedrag volgens EN 13501-1: Efl
Aanvaardbaar brandgedrag

Vergelijkingswaarden

De vergelijking van technische gegevens op een schaal van 1 tot 5 biedt een praktische manier om de relevante eigenschappen van WARCO-producten objectief te vergelijken. Dit vergemakkelijkt het vinden van het meest geschikte product voor de beoogde toepassing. Gedetailleerde informatie over de schaalwaarden en hun berekening is online te vinden op de productdetailpagina.

Thermische isolatie – Schaalwaarde 3 = Warmtegeleidingscoëfficiënt
ca. 0,11 W/(m·K)

Slijtvastheid – Bestendigheid tegen abrasieve slijtage – Schaalwaarde
5 = "uitmuntend" (BS 7188)

Waterdoorlatendheid (EN 12616) – Score 2 = Infiltratie tot 10 mm/u (10
l/h/m²)

Antislip (EN 16165) – Schaalwaarde 3 = gemiddelde acceptatiehoek ca.
15°, groep R10

Druksterkte - Schaalwaarde 4 = ca. 0,25 mm resterende deuk na 24
uur ontlasting (BS 7188)

Schok-, trillings- en contactgeluiddemping – Schaalwaarde 2 =
aangename demping

Schijnbare dichtheid - schaalwaarde 4 = 900 tot 1000 kg/m³

Antislipklasse DS (EN 14041) - Schaalwaarde 2 = Wrijvingscoëfficiënt
ca. 0,38

Michael Schladt
WARCO Vloerbedekkingen
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur.

Technisch advies
+31 (0) 85 3019300

Email: info@warco.nl
Internet: www.warco.nl