

## Dalle de terrasse (TZ)

La dalle de terrasse est un revêtement solide et confortable pour balcons, terrasses et autres espaces extérieurs. Elle se pose à sec et s'assemble grâce à un système d'emboîtement stable sur tout le pourtour.

Le matériau élastique offre un confort de marche élevé, réduit les bruits et absorbe les chocs. Sa surface est résistante au gel, drainante et sèche rapidement.

Résistante aux intempéries, antidérapante et facile à entretenir – idéale pour terrasses, jardins, vérandas et toits-terrasses.



### Données du produit

|                     |                                                           |              |                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Couleur             | <b>Rouge brique</b>                                       | Poids        | <b>11.57 kg/pièce = 46.28 kg/m²</b> |
| Système de fixation | <b>Connexion puzzle avec chanfrein légèrement arrondi</b> | Conversion   | <b>1 m² = 4 pièce</b>               |
| Taille              | <b>540 x 540 x 60 mm</b>                                  | Taille utile | <b>50 x 50 x 6 cm   0,25 m²</b>     |

### Propriétés




#### Couleur Rouge brique

Ce rouge brique mêle des tonalités terre cuite et brun rouge dans une surface vivante qui s'intègre naturellement aux jardins et aux terrasses.



#### Matériau

Granulés de caoutchouc ELT de granulométrie 0,8–3,0 mm, liés au polyuréthane. L'ELT désigne les pneus en fin de vie. Le mélange contient du caoutchouc naturel NR et du caoutchouc styrène-butadiène SBR. Les variantes noires et anthracite utilisent un liant PU transparent, tandis que les versions colorées reçoivent un liant PU pigmenté. La surface présente une structure granulaire visible, antidérapante et à caractère technique.



#### Système de fixation

Les bords des plaques sont façonnés en emboîtement puzzle. Chaque côté s'adapte à n'importe quel côté d'une autre plaque. Lors de la pose, les dents s'insèrent avec précision et forment une connexion durable. Le chanfrein arrondi crée des joints fins et réguliers. La surface présente une apparence calme et ordonnée – les plaques forment une grille uniforme. Aucune colle ni bordure périphérique n'est requise.



#### Structure de la face inférieure

La face inférieure combine deux caractéristiques structurales : des canaux de drainage d'environ 4 mm de profondeur en motif carré et des cavités en forme de coupole d'environ 15 mm de profondeur. Les coupoles améliorent l'amortissement des chocs et contribuent à la stabilité dimensionnelle de la dalle. En extérieur et en milieu humide, l'eau peut s'écouler selon la pente à travers les canaux ; sur des couches portantes perméables, elle s'infiltre directement. Consulter la notice de montage.

## Dalle de terrasse (TZ)

### Caractéristiques



#### Efl

Réaction au feu selon EN 13501-1 : Efl



#### Avec stabilisation UV

Le granulat de caoutchouc ELT contient des stabilisateurs UV.  
La couleur ou le revêtement coloré ne jaunit pas.



#### Intérieur & Extérieur

Résistant aux intempéries et au gel – utilisation polyvalente à l'intérieur comme à l'extérieur.



#### Toxico-logiquement sûr

Aucune émission de polluants non conforme, l'odeur initiale du caoutchouc s'estompe avec le temps.



#### Résistant au gel

Résiste au gel et à l'eau gelée dans le matériau – sans fissuration, déchirure ou rupture.

### Valeurs comparatives

La comparaison des données techniques sur une échelle de 1 à 5 permet de comparer objectivement les propriétés pertinentes des produits WARCO et facilite le choix du produit le mieux adapté à l'application souhaitée. Les informations détaillées sur les valeurs de l'échelle et leur calcul sont disponibles en ligne sur la page détaillée du produit.

Amortissement des chocs, vibrations et bruits d'impact – Valeur de l'échelle 5 = atténuation excellente

Perméabilité à l'eau (EN 12616) – Échelle 4 = Infiltration environ 600 mm/h (600 l/h/m²)

Résistance à l'abrasion – Résistance à l'usure abrasive – Valeur de l'échelle 4 = "excellent" (BS 7188)

Résistance au glissement (EN 16165) – Valeur de l'échelle 4 = angle moyen d'acceptation env. 16°, groupe R10

Isolation thermique – Valeur de l'échelle 5 = Conductivité thermique env. 0,07 W/(m·K)

Classe d'adhérence DS (EN 14041) - Valeur de l'échelle 4 = Coefficient de frottement env. 0,53

Densité apparente - valeur d'échelle 2 = de 780 à 840 kg/m³

Résistance à la compression - Valeur d'échelle 2 = env. 0,75 mm d'empreinte résiduelle après 24 heures de décharge (BS 7188)