



Pavés en caoutchouc (VO)


Les pavés en caoutchouc WARCO sont réalisés en granulats de caoutchouc ELT lié au PU (ELT = End of Life Tyres). Le profil H/double-T crée des surfaces visuellement compatibles avec les pavés en béton et posables en continuité. Pour 1 m², prévoir 36 pavés. La surface est antidérapante, élastique et résistante au gel ; elle réduit les bruits de pas/roulement et offre une légère absorption des chocs.

Par rapport au béton, elle se réchauffe plus lentement, stocke moins de chaleur et isole légèrement du froid du sol. Le confort sous le pied la rend agréable pour les personnes comme pour les animaux : un choix pertinent pour allées, entrées et cours, ainsi que pour enclos ou zones d'entraînement canins.

Données du produit

Couleur	Vert herbe	Poids	1.05 kg/pièce = 37.8 kg/m²
Système de fixation	Assemblage en forme de demi-T – Pavé autobloquant	Conversion	1 m² = 36 pièce
Taille	200 x 135 x 43 mm	Taille utile	20 x 16,5 x 4,3 cm 0,0278 m²

Propriétés




Couleur Vert herbe

Le granulat ELT est associé à un liant PU pigmenté vert gazon. La couleur rappelle un vert moyen soutenu et régulier. Avec l'usure, le revêtement coloré peut s'atténuer et rendre la teinte légèrement plus sombre.




Matériau

Granulés de caoutchouc ELT de granulométrie 0,8–3,0 mm, liés au polyuréthane. L'ELT désigne les pneus en fin de vie. Le mélange contient du caoutchouc naturel NR et du caoutchouc styrène-butadiène SBR. Les variantes noires et anthracite utilisent un liant PU transparent, tandis que les versions colorées reçoivent un liant PU pigmenté. La surface présente une structure granulaire visible, antidérapante et à caractère technique.



Système de fixation

La forme demi-T des pavés autobloquants assure une emboîtement efficace des pavés de gommigranulés voisins et rend difficile le décalage des pavés sous l'effet des forces horizontales. La pose s'effectue de préférence transversalement au sens de circulation sur une couche de support appropriée. La surface présente l'aspect familier de pavé autobloquant issu des routes et chaussées – ici en gommigranulés élastique. Des demi-pavés et des pavés d'angle sont disponibles en tant qu'accessoires.



Structure de la face inférieure

Le produit est fabriqué en granulat de caoutchouc avec une section homogène, sans différence structurelle entre la face supérieure et inférieure. Il est réversible et peut être utilisé des deux côtés. La pose s'effectue sur des couches portantes liées ou non liées, ainsi que sur des grilles engazonnées. En extérieur, la couche portante doit être perméable à l'eau. Consulter la notice de montage.

Pavés en caoutchouc (VO)

Caractéristiques



Intérieur & Extérieur

Résistant aux intempéries et au gel – utilisation polyvalente à l'intérieur comme à l'extérieur.



Toxico-logiquement sûr

Aucune émission de polluants non conforme, l'odeur initiale du caoutchouc s'estompe avec le temps.



Résistant au gel

Résiste au gel et à l'eau gelée dans le matériau – sans fissuration, déchirure ou rupture.



80 cm hauteur de chute critique (selon EN 1177:2018)

Sol de jeu certifié TÜV. Sécurité pour zones privées et publiques. Hauteur critique: 80 cm.



Efl

Réaction au feu selon EN 13501-1 : Efl



Avec stabilisation UV

Le granulat de caoutchouc ELT contient des stabilisateurs UV.

La couleur ou le revêtement coloré ne jaunit pas.

Valeurs comparatives

La comparaison des données techniques sur une échelle de 1 à 5 permet de comparer objectivement les propriétés pertinentes des produits WARCO et facilite le choix du produit le mieux adapté à l'application souhaitée. Les informations détaillées sur les valeurs de l'échelle et leur calcul sont disponibles en ligne sur la page détaillée du produit.

Résistance à l'abrasion – Résistance à l'usure abrasive – Valeur de l'échelle 5 = « remarquable » (BS 7188)

Résistance à la compression - Valeur d'échelle 3 = env. 0,5 mm d'empreinte résiduelle après 24 heures de décharge (BS 7188)

Classe d'adhérence DS (EN 14041) - Valeur de l'échelle 2 = Coefficient de frottement env. 0,38

Densité apparente - valeur d'échelle 3 = de 840 à 900 kg/m³

Résistance au glissement (EN 16165) – Valeur de l'échelle 3 = angle moyen d'acceptation env. 15°, groupe R10

Amortissement des chocs, vibrations et bruits d'impact – Valeur de l'échelle 3 = atténuation nette

Isolation thermique – Valeur de l'échelle 4 = Conductivité thermique env. 0,09 W/(m·K)

Perméabilité à l'eau (EN 12616) – Échelle 2 = Infiltration jusqu'à 10 mm/h (10 l/h/m²)

Michael Schladt WARCO
Revêtements de sol •
Vloerbedekkingen
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
du mercredi au vendredi, de 10:00 à
16:00

Conseil technique • Technisch advies
02 808 83 35

E-mail: info@warco.be
Internet: www.warco.be