



Tapis d'écurie HD (SD)

Le tapis d'écurie HD WARCO assure un sol sûr et durable pour chevaux et poneys dans les boxes, stabulations libres et écuries ouvertes. Avec 40 mm d'épaisseur, il isole du froid du sol, améliore le climat intérieur et facilite le relèvement des animaux. Fabriqué en granulés et fibres de caoutchouc ELT à haute densité, il est résistant, légèrement élastique et durable. La face inférieure profilée améliore l'isolation et permet l'écoulement des liquides.

Les tapis grand format se posent en quinconce et la surface doit être encadrée par une bordure solide. Ils ne sont généralement pas reliés entre eux et peuvent être facilement retirés pour le nettoyage. Important : les chevaux ne doivent pas uriner directement sur les tapis d'écurie. Un coin toilette ou l'accès à un paddock garantit que l'urine est absorbée et retirée lors du curage quotidien.

Données du produit

Couleur	Rouge brique	Poids	31.6 kg/pièce = 31.6 kg/m²
Système de fixation	Pose irrégulière – Décalage aléatoire	Conversion	1 m² = 1 pièce
Taille	1000 x 1000 x 40 mm	Taille utile	100 x 100 x 4 cm

Propriétés




Couleur Rouge brique

Ce rouge brique mêle des tonalités terre cuite et brun rouge dans une surface vivante qui s'intègre naturellement aux jardins et aux terrasses.




Matériau

Le mélange contient environ 65 % de granulats ELT grossiers et 35 % de fibres de caoutchouc ELT liés au polyuréthane. L'ELT désigne les pneus en fin de vie composés de NR et de SBR. L'association de grains grossiers et de fibres produit une surface ouverte avec un relief clairement visible. Le revêtement présente une structure brute et antidérapante. La composition reste absorbante aux chocs et perméable à l'eau.



Système de fixation

Les dalles sont posées selon ce que l'on appelle un « calepinage à joints décalés de manière irrégulière », ce qui signifie que les rangées sont disposées avec un décalage non uniforme. Dans cette méthode, la chute d'une dalle à la fin d'une rangée est utilisée comme première dalle de la rangée suivante. Ce mode de pose est particulièrement économique en matière de matériaux et assure une stabilité optimale des dalles. Quel que soit le mode de pose, l'ensemble de la surface doit être bordé par une finition adaptée.



Structure de la face inférieure

La face inférieure de la dalle est dotée d'une structure en relief composée de troncs de pyramides inversés. Ces troncs de pyramides, d'environ 15 mm de hauteur, sont spécialement conçus pour améliorer la résistance aux intempéries, la stabilité dimensionnelle et les propriétés d'amortissement de la dalle, tout en assurant un drainage efficace de l'eau lors d'une utilisation en extérieur. Les dalles peuvent être posées sur des surfaces solides telles que le béton, l'asphalte, le pavage autobloquant ou les dalles en pierre naturelle, ainsi que sur des systèmes d'étanchéité de toitures ou des grilles en plastique pour gazon. Veuillez suivre les instructions de pose pour une installation correcte.

Tapis d'écurie HD (SD)

Caractéristiques



Avec stabilisation UV

Le granulat de caoutchouc ELT contient des stabilisateurs UV.
La couleur ou le revêtement coloré ne jaunit pas.



Efl

Réaction au feu selon EN 13501-1 : Efl



Intérieur & Extérieur

Pour utilisation en intérieur et en zones extérieures abritées. Éviter l'eau stagnante et l'humidité prolongée.



Toxico-logiquement sûr

Aucune émission de polluants non conforme, l'odeur initiale du caoutchouc s'estompe avec le temps.

Valeurs comparatives

La comparaison des données techniques sur une échelle de 1 à 5 permet de comparer objectivement les propriétés pertinentes des produits WARCO et facilite le choix du produit le mieux adapté à l'application souhaitée. Les informations détaillées sur les valeurs de l'échelle et leur calcul sont disponibles en ligne sur la page détaillée du produit.

Résistance au glissement (EN 16165) – Valeur de l'échelle 3 = angle moyen d'acceptation env. 15°, groupe R10

Résistance à la compression – Valeur d'échelle 4 = env. 0,25 mm d'empreinte résiduelle après 24 heures de décharge (BS 7188)

Densité apparente – valeur d'échelle 4 = de 900 à 1000 kg/m³

Résistance à l'abrasion – Résistance à l'usure abrasive – Valeur de l'échelle 5 = « remarquable » (BS 7188)

Amortissement des chocs, vibrations et bruits d'impact – Valeur de l'échelle 3 = atténuation nette

Isolation thermique – Valeur de l'échelle 4 = Conductivité thermique env. 0,09 W/(m·K)

Perméabilité à l'eau (EN 12616) – Échelle 2 = Infiltration jusqu'à 10 mm/h (10 l/h/m²)

Classe d'adhérence DS (EN 14041) – Valeur de l'échelle 2 = Coefficient de frottement env. 0,38