

Hondensportvloer HD (TZ)

De Hondensportvloer HD van WARCO is een verdichte rubbervloer, ontworpen voor intensieve training en hondensport. Geschikt voor gebruik in hallen én tijdelijk bij hondenshows, wedstrijden of buitenevenementen.

De hoge dichtheid maakt de vloer slijtvast, hygiënisch en onderhoudsvriendelijk. Het stroeve en licht verende oppervlak geeft honden betrouwbare grip, ontziet de gewrichten en blijft stabiel, zelfs bij intensief gebruik. Na evenementen kunnen de platen eenvoudig gereinigd, opgeborgen en opnieuw ingezet worden.



Productgegevens

Kleur	Grijs Melange
Installatie	Puzzelverbinding met subtiel afgeronde afschuining
Afmeting	1040 x 1040 x 40 mm

Gewicht	34.94 kg/Stuk = 34.94 kg/m²
Conversie	1 m² = 1 Stuk
Nuttige afmeting	1000 x 1000 x 40 mm

Eigenschappen



Kleur Grijs Melange

De kleur „Grijs Melange“ valt op door de harmonieuze mix van lichte en donkere grijs tinten, die een gemarmerd en levendig oppervlak creëren. Deze tint oogt elegant, evenwichtig en tijdloos. Het nieuw geproduceerde, gekleurde EPDM-rubbergranulaat bestaat uit fijne en middelgrote korrels, wat zorgt voor een natuurlijke, gestructureerde uitstraling. Het is UV-bestendig, vrij van schadelijke stoffen en bijzonder kleurecht, waardoor het ook na langdurig gebruik zijn esthetische uitstraling behoudt. „Grijs Melange“ is bijzonder geschikt voor omgevingen waar een subtiel, modern en veelzijdig ontwerp gewenst is.



Materiaal

Het product is opgebouwd uit twee lagen en wordt in één persproces vervaardigd. De onderste functionele laag bestaat uit zwart ELT-granulaat, dat wordt verkregen bij de verwerking van oude banden (vandaar ELT = End of Life Tyres). Chemisch bestaat het ELT-granulaat uit een mengsel van natuurrubber (NR) en styreen-butadieenrubber (SBR). De bovenste laag, de gebruikslaag, bestaat uit nieuw geproduceerd, volledig gekleurd en schadeloos EPDM-granulaat (ethyleen-propyleen-diene-rubber) met fijne korrelgrootte. Dit product voldoet aan bijzonder hoge eisen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit.



Installatie

De randen van de tegels zijn uitgevoerd met een puzzelverbinding. Elke zijde van een tegel kan worden aangesloten op elke zijde van een andere tegel. Het legpatroon bedraagt 50 cm. Tijdens de installatie grijpen de puzzeltanden nauwkeurig in elkaar en vormen ze een permanente verbinding die zorgt voor een stabiel en veilig tegeloppervlak. De elegant afgeronde afschuining creëert een modern, verfijnd voegpatroon met gesloten of smalle voegen.



Structuur van de onderzijde

De onderzijde van de tegel heeft een structuur met drainagekanalen van ongeveer 4 mm diep. De drainagekanalen van aangrenzende tegels sluiten op elkaar aan en vormen een doorlopend netwerk. In de vierkante zones tussen de drainagekanalen bevindt zich een grote, koepelvormige uitholling van ongeveer 15 mm diep. Deze uithollingen verbeteren de weersbestendigheid, vormvastheid en schokabsorberende eigenschappen van de tegel. De tegels kunnen worden geïnstalleerd op een gebonden funderingslaag, op dakafdichtingsystemen of op geschikte grindroosters. Volg de installatie-instructies voor een correcte plaatsing.

Hondensportvloer HD (TZ)

Kenmerken



Binnen en beschutte buitenruimtes

Geschikt voor binnen en beschutte buitenruimtes. Vermijd waterophoping en langdurige vochtigheid.



Geschikt voor chloorhoudend water

Goede bestendigheid tegen chloorhoudend water, chloorhoudende reinigingsmiddelen en zwembadwater.



Kleurvast en UV-bestendig

Het oppervlak van EPDM-rubbergranulaat is kleurvast en langdurig UV-bestendig (zon).



Cfl-s1

Brandgedrag volgens EN 13501-1: Cfl-s1
Beperkte bijdrage aan brand – Lage rookontwikkeling



Toxicologisch veilig

Geen ontoelaatbare emissies van schadelijke stoffen, aanvankelijke rubbergeur verdwijnt na verloop van tijd.

Vergelijkingswaarden

De vergelijking van technische gegevens op een schaal van 1 tot 5 biedt een praktische manier om de relevante eigenschappen van WARCO-producten objectief te vergelijken. Dit vergemakkelijkt het vinden van het meest geschikte product voor de beoogde toepassing. Gedetailleerde informatie over de schaalwaarden en hun berekening is online te vinden op de productdetailpagina.

Waterdoorlatendheid (EN 12616) – Score 2 = Infiltratie tot 10 mm/u (10 l/h/m²)

Antislip (EN 16165) – Schaalwaarde 3 = gemiddelde acceptatiehoek ca. 15°, groep R10

Antislipklasse DS (EN 14041) - Schaalwaarde 2 = Wrijvingscoëfficiënt ca. 0,38

Slijtvastheid – Bestendigheid tegen abrasieve slijtage – Schaalwaarde 3 = "zeer goed" (BS 7188)

Schijnbare dichtheid - schaalwaarde 4 = 900 tot 1000 kg/m³

Thermische isolatie – Schaalwaarde 4 = Warmtegeleidingscoëfficiënt ca. 0,09 W/(m·K)

Schok-, trillings- en contactgeluid demping – Schaalwaarde 3 = duidelijke demping

Druksterkte - Schaalwaarde 4 = ca. 0,25 mm resterende deuk na 24 uur ontlasting (BS 7188)

Michael Schladt
WARCO Vloerbedekkingen
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur.

Technisch advies
+31 (0) 85 3019300

Email: info@warco.nl
Internet: www.warco.nl