

Dalle de terrasse Classic (HZ)

La Dalle de terrasse Classic allie sobriété esthétique et facilité d'usage. Son assemblage puzzle invisible relie les dalles en une surface stable où seul le motif en croix reste visible. Les découpes se réalisent simplement avec les outils courants, et les dalles peuvent être retirées puis reposées selon les besoins.

Sa structure poreuse permet un écoulement rapide de l'eau de pluie, assurant un séchage rapide et une utilisation sécurisée par tous les temps. La dalle est antidérapante, amortissante, antigel et facile à entretenir – idéale pour terrasse et balcon.



Données du produit

Couleur	Ivoire
Système de fixation	Connexion puzzle cachée avec chanfrein arrondi
Taille	540 x 540 x 30 mm

Poids	5.6 kg/pièce = 22.4 kg/m²
Conversion	1 m² = 4 pièce
Taille utile	50 x 50 x 3 cm 0,25 m²

Propriétés




Couleur Ivoire

Une teinte ivoire claire et chaleureuse au rendu doux et apaisé, adaptée aux aménagements structurés et lumineux.




Matériau

Matériau bicouche : couche de finition en granulés de caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène) teintés dans la masse, d'une seule couleur, de 0,5 à 4,0 mm. Couche porteuse en granulés ELT noir (NR+SBR). Liant polyuréthane. Grains d'EPDM distincts et visibles. Teinte uniforme de la couche de finition, structure bicouche assurant élasticité et stabilité.



Système de fixation

Les bords de la plaque comportent un faux rainurage avec emboîtement intégré – deux côtés positifs, deux côtés négatifs. L'emboîtement crée une connexion stable et durable. Du fait de sa position cachée dans le faux rainurage, le système reste invisible. Un joint d'aspect régulier aux chanfreins arrondis se crée – la surface paraît calme et homogène. L'orientation des plaques est à observer lors de la pose.



Structure de la face inférieure

La face inférieure combine deux caractéristiques structurelles : des canaux de drainage d'environ 4 mm de profondeur en motif carré et des cavités en forme de coupole d'environ 15 mm de profondeur. Les coupoles améliorent l'amortissement des chocs et contribuent à la stabilité dimensionnelle de la dalle. En extérieur et en milieu humide, l'eau peut s'écouler selon la pente à travers les canaux ; sur des couches portantes perméables, elle s'infiltre directement. Consulter la notice de montage.

Dalle de terrasse Classic (HZ)

Caractéristiques



Résistant au gel

Résiste au gel et à l'eau gelée dans le matériau – sans fissuration, déchirure ou rupture.



Convient à l'eau chlorée

Bonne résistance à l'eau chlorée, aux produits de nettoyage chlorés et à l'eau de piscine.



Intérieur & Extérieur

Résistant aux intempéries et au gel – utilisation polyvalente à l'intérieur comme à l'extérieur.



Cfl-s1

Réaction au feu selon EN 13501-1 : Cfl-s1

Contribution limitée à l'incendie. Faible production de fumée.



Toxico-logiquement sûr

Aucune émission de polluants non conforme, l'odeur initiale du caoutchouc s'estompe avec le temps.



Résistant aux couleurs et aux UV

La surface en granulés de caoutchouc EPDM est stable en couleur et durablement résistante aux UV (soleil).

Valeurs comparatives

La comparaison des données techniques sur une échelle de 1 à 5 permet de comparer objectivement les propriétés pertinentes des produits WARCO et facilite le choix du produit le mieux adapté à l'application souhaitée. Les informations détaillées sur les valeurs de l'échelle et leur calcul sont disponibles en ligne sur la page détaillée du produit.

Perméabilité à l'eau (EN 12616) – Échelle 4 = Infiltration environ 600 mm/h (600 l/h/m²)

Isolation thermique – Valeur de l'échelle 3 = Conductivité thermique env. 0,11 W/(m·K)

Résistance à la compression – Valeur d'échelle 2 = env. 0,75 mm d'empreinte résiduelle après 24 heures de décharge (BS 7188)

Résistance à l'abrasion – Résistance à l'usure abrasive – Valeur de l'échelle 2 = « bon » (BS 7188)

Résistance au glissement (EN 16165) – Valeur de l'échelle 4 = angle moyen d'acceptation env. 16°, groupe R10

Classe d'adhérence DS (EN 14041) – Valeur de l'échelle 5 = Coefficient de frottement env. 0,6

Densité apparente – valeur d'échelle 2 = de 780 à 840 kg/m³

Amortissement des chocs, vibrations et bruits d'impact – Valeur de l'échelle 3 = atténuation nette