


Sol de Fitness Compact (GZ)

Le Sol de Fitness Compact est une dalle en caoutchouc conçue pour les espaces intérieurs d'entraînement et les zones associées : cardio, vestiaires, lounge et espaces fitness domestiques. Sa couche supérieure quasi fermée, associée à une densité élevée, définit un plan de pose régulier et une faible absorption des salissures au contact.


L'assemblage s'effectue par un joint puzzle découpé sans chanfrein, générant des lignes de jonction fines et peu visibles. La fabrication par pressage et calibrage produit des dalles précises et planes. La faible porosité facilite le nettoyage courant à l'aspirateur ou à la serpillière humide.



Données du produit

Couleur	Bleu doux moucheté	Poids	8 kg/pièce = 8 kg/m²
Système de fixation	Connexion puzzle découpée sans chanfrein	Conversion	1 m² = 1 pièce
Taille	1030 x 1030 x 8 mm	Taille utile	100 x 100 x 0,8 cm

Propriétés




Couleur Bleu doux moucheté

Le granulat ELT noir est associé à des granulés EPDM bleus et à un liant PU transparent. De fines inclusions bleues apparaissent sur la surface anthracite. Les granulats colorés étant teintés dans la masse, l'aspect reste stable dans le temps.



Matériau

Matériau monocouche composé de granulés de caoutchouc issus de pneus recyclés (ELT), "End of Life Tyres", granulométrie fine, liés par un liant polyuréthane. Surface uniforme, finement texturée, calme et fermée, très facile à nettoyer et à entretenir. Coloris noirs et anthracite : liant incolore ; coloris teintés : liant pigmenté pour une finition nette et constante.



Système de fixation

Les plaques sont découpées avec précision à partir d'un format plus grand. Chaque côté s'adapte à n'importe quel côté d'une autre plaque. L'emboîtement s'insère avec précision et crée une connexion durable. Les bords découpés en angle droit sans chanfrein produisent un joint capillaire à peine visible. Avec un design de couleur identique, les plaques sont quasi imperceptibles, la surface paraît uniforme et cohérente.



Structure de la face inférieure

La face inférieure est plane, sans structure imprimée. Le produit repose entièrement sur le support. Cette exécution ne comporte pas de drainage intégré – si une évacuation d'eau est nécessaire, elle doit être assurée par des mesures constructives appropriées. La pose s'effectue sur un support durablement portant. Consulter la notice de montage.

Sol de Fitness Compact (GZ)

Caractéristiques



Toxico-logiquement sûr

Aucune émission de polluants non conforme, l'odeur initiale du caoutchouc s'estompe avec le temps.



Efl (*)

Réaction au feu selon EN 13501-1 : Efl
Également disponible avec classement Cfl-s1.



Avec stabilisation UV

Le granulat de caoutchouc ELT contient des stabilisateurs UV.

La couleur ou le revêtement coloré ne jaunit pas.



Intérieur

Utilisation en intérieur uniquement.

Éviter l'eau stagnante.

Valeurs comparatives

La comparaison des données techniques sur une échelle de 1 à 5 permet de comparer objectivement les propriétés pertinentes des produits WARCO et facilite le choix du produit le mieux adapté à l'application souhaitée. Les informations détaillées sur les valeurs de l'échelle et leur calcul sont disponibles en ligne sur la page détaillée du produit.

Perméabilité à l'eau (EN 12616) – Échelle 1 = Infiltration environ 0 mm/h (0 l/h/m²)

Isolation thermique – Valeur de l'échelle 1 = Conductivité thermique env. 0,14 W/(m·K)

Densité apparente - valeur d'échelle 5 = à partir de 1000 kg/m³

Résistance au glissement (EN 16165) – Valeur de l'échelle 2 = angle moyen d'acceptation env. 13°, groupe R10

Amortissement des chocs, vibrations et bruits d'impact – Valeur de l'échelle 1 = atténuation perceptible

Classe d'adhérence DS (EN 14041) - Valeur de l'échelle 1 = Coefficient de frottement env. 0,3

Résistance à la compression - Valeur d'échelle 5 = env. 0 mm d'empreinte résiduelle après 24 heures de décharge (BS 7188)

Résistance à l'abrasion – Résistance à l'usure abrasive – Valeur de l'échelle 5 = « remarquable » (BS 7188)

Michael Schladt WARCO
Revêtements de sol •
Vloerbedekkingen

Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
du mercredi au vendredi, de 10:00 à
16:00

Conseil technique • Technisch advies
02 808 83 35

E-mail: info@warco.be
Internet: www.warco.be