

## Fitnessvloer Compact (GZ)

De Fitnessvloer Compact is een dunne rubbertegels voor binnenruimten zoals cardiozones, kleedkamers, loungeruimten en home-gyms. De nauwkeurig gesneden puzzelverbinding zonder afschuining zorgt voor een directe aansluiting tussen de tegels en levert een rustig vloerbeeld met slechts fijne, nauwelijks zichtbare voegen.

Na het persen en uitharden worden de tegels op maat gesneden tot gecalibreerde elementen met constante afmetingen. Het dichte, gelijkmatige oppervlak voelt gripvast aan en laat vuil en vocht nauwelijks binnendringen. Daardoor blijft het onderhoud beperkt tot regelmatig stofzuigen en dweilen en behoudt de vloer een verzorgd gebruiksbeeld.



### Productgegevens

Kleur	<b>Licht Grijs Gespeckeld</b>	Gewicht	<b>8 kg/stuk = 8 kg/m<sup>2</sup></b>
Bevestigingssysteem	<b>Uitgesneden puzzelverbinding zonder voeg</b>	Conversie	<b>1 m<sup>2</sup> = 1 stuk</b>
Afmeting	<b>1030 x 1030 x 8 mm</b>	Bruikbare afmeting	<b>100 × 100 × 0,8 cm</b>

### Eigenschappen



#### Kleur Licht Grijs Gespeckeld

Zwart ELT-granulaat en grijs EPDM-granulaat worden verwerkt met een transparant PU-bindmiddel. Het overwegend donkere oppervlak bevat fijne grijze spikkels. Deze kleuring is bijzonder kleurvast.



#### Materiaal

Dit product bestaat uit gereinigd, zwart ELT-granulaat met een fijne korrel, gebonden met een polyurethaanbindmiddel. ELT staat voor "End of Life Tyres" en verwijst naar rubbergranulaat dat afkomstig is uit het recyclen van gebruikte autobanden. De fijne korrel zorgt voor een gelijkmatig, fijn gestructureerd oppervlak met een rustige, gesloten uitstraling dat relatief eenvoudig te reinigen is. Voor zwarte of antracietkleurige producten wordt een kleurloos bindmiddel gebruikt. Geleerde varianten krijgen hun kleur door een gepigmenteerd bindmiddel.



#### Bevestigingssysteem

De platen worden nauwkeurig uit een groter formaat gesneden, waarbij de puzzelverzahning aan de randen ontstaat. Elke zijde kan op elke zijde van een andere plaat worden geplaatst. De verzahning grijpt nauwkeurig in elkaar en vormt een stevige, plaatsstabiele verbinding. Omdat de randen loodrecht zijn gesneden – zonder voeg – ontstaat slechts een nauwelijks zichtbare haarvoeg. Bij gelijk kleurdesign zijn de platen nauwelijks herkenbaar; de oppervlakte maakt een doorlopend en uniform beeld.



#### Structuur van de onderzijde

De onderzijde is vlak zonder ingeperste structuur. Het product rust volledig oppervlakkig op de ondergrond. Drainage onder het oppervlak is in deze uitvoering niet voorzien; is afwatering nodig, dan moet deze door geschikte constructieve maatregelen worden gewaarborgd. Plaatsing vindt plaats op een permanent draagkrachtige ondergrond. De montagevoorschriften moeten in acht worden genomen.

## Fitnessvloer Compact (GZ)

### Kenmerken



#### Toxicologisch veilig

Geen ontoelaatbare emissies van schadelijke stoffen, aanvankelijke rubbergeur verdwijnt na verloop van tijd.



#### Efl (\*)

Brandreactie volgens EN 13501-1: Efl  
Ook verkrijgbaar met classificatie Cfl-s1.



#### Met UV-stabilisatie

Het ELT-rubbergranulaat bevat UV-stabilisatoren. De kleur of kleurcoating vergeelt niet.



#### Binnen

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Voorkom stilstaand water.

### Vergelijkingswaarden

De vergelijking van technische gegevens op een schaal van 1 tot 5 biedt een praktische manier om de relevante eigenschappen van WARCO-producten objectief te vergelijken en zo het meest geschikte product voor de beoogde toepassing te vinden. Gedetailleerde informatie over de schaalwaarden en hun berekening is te vinden op de productdetailpagina.

Waterdoorlatendheid (EN 12616) – Score 1 = Infiltratie ca. 0 mm/u (0 l/h/m<sup>2</sup>)

Thermische isolatie – Schaalwaarde 1 = Warmtegeleidingscoëfficiënt ca. 0,14 W/(m·K)

Schijnbare dichtheid - schaalwaarde 5 = vanaf 1000 kg/m<sup>3</sup>

Antislip (EN 16165) – Schaalwaarde 2 = gemiddelde acceptatiehoek ca. 13°, groep R10

Schok-, trillings- en contactgeluiddemping – Schaalwaarde 1 = merkbare demping

Antislipklasse DS (EN 14041) - Schaalwaarde 1 = Wrijvingscoëfficiënt ca. 0,3

Druksterkte - Schaalwaarde 5 = ca. 0 mm resterende deuk na 24 uur ontlasting (BS 7188)

Slijtvastheid – Bestendigheid tegen abrasieve slijtage – Schaalwaarde 5 = "uitmuntend" (BS 7188)

**Michael Schladt**  
**WARCO Vloerbedekkingen**  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallery  
Klemmshof 9  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot  
16.00 uur.

**Technisch advies**  
**+31 (0) 85 3019300**

Email: [info@warco.nl](mailto:info@warco.nl)  
Internet: [www.warco.nl](http://www.warco.nl)