

Fitness Max vloersysteem (XT)

Fitness Max vloersysteem voor sportscholen, trainingsruimtes en homegyms. Los gelegd – enkelvoudig of als sandwich-systeem met functionele tegels XX. De puzzelverbinding zorgt voor een gesloten oppervlak met een vrijwel onzichtbare haarnaad.


De slijtlaag van EPDM-rubbergranulaat is UV-stabiel, de basislaag uit ELT-rubbergranulaat van gerecyclede banden zorgt voor demping. Het oppervlak is antislip, vermindert contactgeluid en blijft hygiënisch door de dichte structuur. Reiniging gebeurt met water en gangbare middelen, waardoor de vloer geschikt blijft voor dagelijks gebruik in intensief gebruikte trainingsruimtes en eenvoudig te onderhouden is.



Productgegevens

Kleur	Grijs graniet	Gewicht	3.65 kg/stuk = 18.34 kg/m²
Bevestigingssysteem	Geoptimaliseerde puzzelverzahning zonder voeg	Conversie	1 m² = 5.03 stuk
Afmeting	485 x 485 x 18 mm	Bruikbare afmeting	44,6 x 44,6 x 1,8 cm

Eigenschappen



Kleur Grijs graniet

Grijs graniet mengt lichte en donkere grijs tinten met antraciet tot een oppervlak dat doet denken aan geslepen steen.

Materiaal

Dit product heeft een tweelaagse opbouw. De slijtlaag van circa 2 mm bestaat uit nieuw geproduceerd, doorgekleurd en schadstoffrij EPDM-granulaat (ethyleen-propeen-dien-monomeer), gebonden met UV-gestabiliseerd polyurethaan. Het gesloten oppervlak oogt compact en gelijkmatig. De draaglaag bestaat uit gereinigd zwart rubbergranulaat uit gerecyclede autobanden (ELT) met een fijne korrel, gebonden met polyurethaan. ELT staat voor "End of Life Tyres". De hoge persdichtheid van de draaglaag zorgt voor een stabiele en compacte opbouw.

Fitness Max vloersysteem (XT)

Kenmerken



Binnen en beschutte buitenruimtes

Geschikt voor binnen en beschutte buitenruimtes.
 Vermijd waterophoping en langdurige vochtigheid.



Cfl-s1

Brandreactie volgens EN 13501-1: Cfl-s1
 Beperkte bijdrage aan brand. Geringe
 rookontwikkeling.



Kleurvast en UV-bestendig

Het oppervlak van EPDM-rubbergranulaat is
 kleurvast en langdurig UV-bestendig (zon).



Toxicologisch veilig

Geen ontoelaatbare emissies van schadelijke stoffen,
 aanvankelijke rubbergeur verdwijnt na verloop van
 tijd.

Vergelijkingswaarden

De vergelijking van technische gegevens op een schaal van 1 tot 5 biedt een praktische manier om de relevante eigenschappen van WARCO-producten objectief te vergelijken en zo het meest geschikte product voor de beoogde toepassing te vinden. Gedetailleerde informatie over de schaalwaarden en hun berekening is te vinden op de productdetailpagina.

Druksterkte - Schaalwaarde 4 = ca. 0,25 mm resterende deuk na 24
 uur ontlasting (BS 7188)

Slijtvastheid - Bestendigheid tegen abrasieve slijtage - Schaalwaarde
 3 = "zeer goed" (BS 7188)

Thermische isolatie - Schaalwaarde 2 = Warmtegeleidingscoëfficiënt
 ca. 0,12 W/(m·K)

Antislipklasse DS (EN 14041) - Schaalwaarde 2 = Wrijvingscoëfficiënt
 ca. 0,38

Antislip (EN 16165) - Schaalwaarde 3 = gemiddelde acceptatiehoek ca.
 15°, groep R10

Waterdoorlatendheid (EN 12616) - Score 2 = Infiltratie tot 10 mm/u (10
 l/h/m²)

Schijnbare dichtheid - schaalwaarde 4 = 900 tot 1000 kg/m³

Schok-, trillings- en contactgeluiddemping - Schaalwaarde 1 =
 merkbare demping

Michael Schladt
WARCO Vloerbedekkingen
 Andergasse 17
 67434 Neustadt an der
 Weinstraße

WARCO Gallery
 Klemmhof 9
 67433 Neustadt an der Weinstraße
 Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot
 16.00 uur.

Technisch advies
+31 (0) 85 3019300

Email: info@warco.nl
 Internet: www.warco.nl