


## Terrastegels rubber (XT)

Deze terrastegels vormen een waterdoorlatende bekleding voor terrassen en dakterrassen. Ze worden zwevend gelegd en via een puzzelverbinding gekoppeld tot één oppervlak met een fijne haarnaad. Toepassing is mogelijk als losse laag of als sandwich-systeem met functionele tegels XX.

De slijtlaag uit EPDM-rubbergranulaat is UV-stabiel, terwijl de onderlaag uit ELT-granulaat van gerecyclede autobanden de belasting opvangt en demping geeft. Het oppervlak biedt grip, laat water door en volgt het afschot van de ondergrond. De tegels zijn geschikt voor buitengebruik en eenvoudig te reinigen met water en standaard hulpmiddelen.



### Productgegevens

Kleur	<b>Engels gazon</b>	Gewicht	<b>4.87 kg/stuk = 24.47 kg/m<sup>2</sup></b>
Bevestigingssysteem	<b>Geoptimaliseerde puzzelverzahning zonder voeg</b>	Conversie	<b>1 m<sup>2</sup> = 5.03 stuk</b>
Afmeting	<b>485 x 485 x 28 mm</b>	Bruikbare afmeting	<b>44,6 x 44,6 x 2,8 cm</b>

### Eigenschappen



#### Kleur Engels gazon

Engels gazon combineert verschillende groentinten tot een dicht en natuurlijk kleuroppervlak dat aan verzorgd gras doet denken.

#### Materiaal

Dit product heeft een tweelaagse opbouw. De slijtlaag van circa 3,3 mm bestaat uit nieuw geproduceerd, doorgekleurd en schadstoffrij EPDM-granulaat (ethyleenpropeen-dien-monomeer), gebonden met UV-gestabiliseerd polyurethaan. De open oppervlaktestructuur zorgt voor grip en waterdoorlaatbaarheid. De draaglaag bestaat uit gereinigd zwart rubbergranulaat uit gerecyclede autobanden (ELT) met een middelgrove korrel, gebonden met polyurethaan. ELT staat voor "End of Life Tyres". De draaglaag heeft een gemiddelde persdichtheid en vormt een evenwichtige combinatie van stabiliteit en elasticiteit.

## Kenmerken



### Binnen en buiten

Weer- en vorstbestendig – veelzijdig te gebruiken binnen en buiten.



### Vorstbestendig

Bestendig tegen vorst en beviezend water in het materiaal – zonder scheuren, barsten of breken.



### Toxicologisch veilig

Geen ontoelaatbare emissies van schadelijke stoffen, aanvankelijke rubbergeur verdwijnt na verloop van tijd.



### Cfl-s1

Brandreactie volgens EN 13501-1: Cfl-s1  
Bepaalde bijdrage aan brand. Geringe rookontwikkeling.



### Kleurvast en UV-bestendig

Het oppervlak van EPDM-rubbergranulaat is kleurvast en langdurig UV-bestendig (zon).

## Vergelijkingswaarden

De vergelijking van technische gegevens op een schaal van 1 tot 5 biedt een praktische manier om de relevante eigenschappen van WARCO-producten objectief te vergelijken en zo het meest geschikte product voor de beoogde toepassing te vinden. Gedetailleerde informatie over de schaalwaarden en hun berekening is te vinden op de productdetailpagina.

Slijtvastheid – Bestendigheid tegen abrasieve slijtage – Schaalwaarde 2 = "goed" (BS 7188)

Antislip (EN 16165) – Schaalwaarde 4 = gemiddelde acceptatiehoek ca. 16°, groep R10

Schok-, trillings- en contactgeluiddemping – Schaalwaarde 3 = duidelijke demping

Thermische isolatie – Schaalwaarde 3 = Warmtegeleidingscoëfficiënt ca. 0,11 W/(m·K)

Antislipklasse DS (EN 14041) - Schaalwaarde 5 = Wrijvingscoëfficiënt ca. 0,6

Waterdoorlatendheid (EN 12616) – Score 4 = Infiltratie ca. 600 mm/u (600 l/h/m<sup>2</sup>)

Schijnbare dichtheid - schaalwaarde 2 = 780 tot 840 kg/m<sup>3</sup>

**Michael Schladt**  
**WARCO Vloerbedekkingen**  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallery  
Klemmshof 9  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot  
16.00 uur.

**Technisch advies**  
**+31 (0) 85 3019300**

Email: [info@warco.nl](mailto:info@warco.nl)  
Internet: [www.warco.nl](http://www.warco.nl)