Dalle en granulat de caoutchouc (XS)

La dalle en granulat de caoutchouc se compose de caoutchouc haché et de polyuréthane. La distribution de la taille des grains dans le caoutchouc moulu est définie avec précision, de sorte que des surfaces à grains très fins ou clairement structurées peuvent être créées. Pendant le processus de pressage, le polyuréthane, qui est un liant élastique permanent, lie fermement les différents granulés entre eux.

La dalle en granulat de caoutchouc est souple, donc elle s'adapte au substrat dans une certaine mesure. Elle absorbe les bruits d'impact et les vibrations. Selon son épaisseur et sa densité, elle peut être bien à difficilement perméable à l'eau.

Données du produit

Couleur	**[Missing translation]**	Poids	**2.6 kg/pièce = 2.5 kg/m²**
Système de fixation	**nicht relevant**	Conversion	**1 m² = 0.96 pièce**
Taille	**1020 x 1020 x 2 mm**	Dimensions après pose	**102 x 102 x 0,2 cm | 1,04 m²**

Propriétés

Couleur [Missing translation]
[Missing translation]



Matériau
Le matériau est constitué à 100 % de granulats EPDM neufs de plusieurs couleurs, de granulométrie 1,0–4,0 mm ; il ne contient aucun granulat issu de pneus usagés. L'EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) est un caoutchouc teinté dans la masse et exempt de substances nocives. Les grains de différentes couleurs donnent ensemble un aspect chiné. Le liant est un polyuréthane (PU). En surface, les grains sont nettement visibles et forment une texture moyennement fine à grossière.

Dalle en granulat de caoutchouc (XS)

Propriétés



Intérieur et extérieur abrité
Pour l'intérieur et les extérieurs abrités. Éviter l'eau stagnante et toute saturation prolongée en eau.



Couleur stable et résistante aux UV
Surface en granulats d'EPDM, à la teinte stable et durablement résistante aux UV.



Valeurs limites de substances nocives respectées
Seuils de l'UE pour les substances nocives respectés. L'odeur initiale de caoutchouc s'atténue.

Données techniques

Les principales propriétés techniques des produits WARCO sont notées sur une échelle de 1 à 5. Les produits destinés au même usage peuvent ainsi être comparés directement. La page consacrée à chaque produit explique comment ces notes sont attribuées.

Perméabilité à l'eau (NF EN 12616) – Niveau 1 : infiltration d'environ 0 mm/h (0 l/(m²·h))

Frottement dynamique, classe DS (NF EN 14041) – Niveau 1: coefficient de frottement dynamique d'environ 0,30

Masse volumique apparente – Niveau 5 : à partir de 1000 kg/m³

Résistance à l'abrasion – Niveau 3 : élevée (BS 7188)

Résistance à la glissance (NF EN 16165) – Niveau 2 : angle d'acceptation moyen d'environ 13°, classe R10

Absorption des chocs et amortissement vibratoire, isolation du bruit de pas – Niveau 1 : amortissement perceptible

Résistance à la compression – Niveau 5 : aucun poinçonnement rémanent après 24 heures de récupération (BS 7188)

Michael Schladt WARCO Revêtements de sol • Vloerbedekkingen
Andergasse 17
67434 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
du mercredi au vendredi, de 10:00 à 16:00

Conseil technique • Technisch advies
02 808 83 35

E-mail: info@warco.be
Internet: www.warco.be

24/11/2026